

产品代码：**HS511** (原 S511)

54  $\mu$ m 合成纸/膜胶 C-01/80 克白格



## 应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC

- 最低贴标温度：-5℃  
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~80℃
- 适用于航空或铁路行李标签、高品质物流标签等。
- 不推荐用于不规则表面或需经常挤压的瓶体。

## 印刷及加工

- 经特殊处理的涂层表面，具有极佳的印刷性能和条码打印性能，且挺性好，易出标。可用于碳带打印、丝网、轮转凸版、平版胶印等多种印刷方式。适用 UV 油墨、油性及水性油墨。
- 不适用含酒精或挥发性有机溶剂油墨
- 应避免印至标签边缘，尤其是丝网 UV 油墨和 UV 上光油，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。

## 储存期及条件

在温度 23 $\pm$ 2℃、相对湿度 50 $\pm$ 5% 的情况下，可储存 12 个月。

## 面材

一款面材表面有特殊适印性涂层，既有类似纸张的印刷适性，又有类似 BOPP 薄膜的物理特点，适合普通的彩色印刷及色带打印。

指标	参数	单位	方法
厚度	54 $\pm$ 5%	$\mu$ m	ISO 534
白度	$\geq$ 92	%	TAPPI T-525
不透明度	$\geq$ 80	%	TAPPI T-525

## 胶黏剂

通用膜类丙烯酸胶粘剂

此胶粘剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

## 底材

超级压光的厚白色格拉辛

指标	参数	单位	方法
克重	80 $\pm$ 5%	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
厚度	68 $\pm$ 5%	$\mu$ m	ISO 534
撕裂度	$\geq$ 300	mN	GB/T 455

## 力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	$\geq$ 8	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	$\geq$ 5	N/25mm	FTM2, ss
持粘力	$\geq$ 15	H	FTM8, ss

## 声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。