

产品代码：YA019 (原 YA016B)

90 克铜版/水胶 A-08B/65 克欧洲蓝格



应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC

- 最低贴标温度：-10℃
贴标 24h 后，适用的环境温度：-30℃~70℃
- 适用于常规光泽度的条码印刷、医药标签、干冷藏冷链领域等
- 低温下初粘力和最终粘性较好，在诸多包装材料上均有优异的表现性能。
- 数码印刷方式及油墨种类较多，请印刷确认效果

印刷及加工

- 适用于常规印刷方式
- 应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。
- 优异的纸张加工性能，纸张挺度好。

储存期及条件

在温度 23±2℃、相对湿度 50±5% 的情况下，可储存一年。

面材

一款光泽度介于哑光和镜面之间的铜版纸

指标	参数	单位	方法
克重	90±5%	g/m ²	ISO 536
厚度	78±5%	μm	ISO 534

胶黏剂

一种低温性能良好的丙烯酸胶粘剂

此胶粘剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

底材

超级压光的欧洲蓝色格拉辛

指标	参数	单位	方法
克重	65±5%	g/m ²	ISO 536
厚度	57±5%	μm	ISO 534

力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	≥7 或撕裂	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	≥2 或撕裂	N/25mm	FTM2, ss
持粘性	≥1	hours	FTM8, ss
低温环形初 粘力	≥13 或撕裂	N	±5℃, ss

声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。