

产品代码：YA945(原 945)

80 克镜面铜版/水胶 A-01/白格



应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC

- 最低贴标温度：+5℃
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~80℃
- 适用于高光泽度的食品、医药标签等等
- 不推荐粗糙表面基材，不推荐用于小口径瓶或高度弯曲表面贴标

印刷及加工

- 适用于常规印刷方式
- 应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。

储存期及条件

在温度 23±2℃、相对湿度 50±5%的情况下，可储存一年。
超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。

面材

一款具有抛光涂层的高光镜面铜版纸面材，面材颜色偏高白。

| 指标 | 参数 | 单位 | 方法 |
|----|-------|------------------|---------|
| 克重 | 80±5% | g/m ² | ISO 536 |
| 厚度 | 86±5% | μm | ISO 534 |

胶黏剂

高粘永久性丙烯酸乳剂胶

此粘胶剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

底材

超级压光的白色格拉辛

| 指标 | 参数 | 单位 | 方法 |
|-----|-------|------------------|----------|
| 克重 | 58±5% | g/m ² | ISO 536 |
| 厚度 | 51±5% | μm | ISO 534 |
| 撕裂度 | ≥300 | mN | GB/T 455 |

力学性能

| 指标 | 参数 | 单位 | 方法 |
|--------------------|---------|--------|----------|
| 初粘力 | ≥14 或撕裂 | N | FTM9, ss |
| 90° 剥离力 (20min) | ≥7 或撕裂 | N/25mm | FTM2, ss |
| 持粘性 | ≥3 | hours | FTM8, ss |

声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。