

产品代码：YA947(原 947)

80 克镜面铜版/水胶 A-01/120 克 CCK



应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC

- 最低贴标温度：+5℃
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~80℃
- 适用于高光泽度的食品、医药标签、平张贴纸标签等等
- 不推荐粗糙表面基材，不推荐用于小口径瓶或高度弯曲表面贴标

印刷及加工

- 适用于常规印刷方式
- 应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。
- 优异的纸张加工性能，纸张挺度好，在平张标签领域有较好的平展性能。

储存期及条件

在温度 23±2℃、相对湿度 50±5%的情况下，可储存一年。
超过有效期的产品，经检验合格仍可使用。

面材

一款具有抛光涂层的高光、高白度镜面铜版纸面材

指标	参数	单位	方法
克重	80±5%	g/m ²	ISO 536
厚度	88±5%	μm	ISO 534

胶黏剂

高粘永久性丙烯酸乳剂胶

此粘胶剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

底材

白色厚 CCK 底纸

指标	参数	单位	方法
克重	120±10%	g/m ²	ISO 536
厚度	120±10%	μm	ISO 534
纵向抗张强度	≥5.5	kN/m	ISO 1924-2

力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	≥14 或撕裂	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	≥7 或撕裂	N/25mm	FTM2, ss
持粘性	≥3	hours	FTM8, ss

声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。