


产品代码：YW927Y (原 927GY)

100 克双胶纸/热胶（低）B-02/80 克 CCK



应用

符合 Fulfill ROHS、REACH

- 最低贴标温度：-5℃
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~70℃
- 适用于各种低光泽度标签、标价标签等
- 不推荐粗糙表面基材

印刷及加工

- 适用于一般彩色印刷及喷墨打印
- 应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。

储存期及条件

在温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ 的情况下，可储存一年。

面材

一款具有很好吸墨性的优质双胶纸

指标	参数	单位	方法
克重	$100\pm 10\%$	g/m^2	ISO 536
厚度	$122\pm 10\%$	μm	ISO 534

胶黏剂

通用永久性热熔胶

此粘胶剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

底材

白色 CCK 底纸

指标	参数	单位	方法
克重	$80\pm 10\%$	g/m^2	ISO 536
厚度	$80\pm 10\%$	μm	ISO 534
纵向抗张强度	≥ 5.4	kN/m	ISO 1924-2

力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	≥ 14 或撕裂	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	≥ 7 或撕裂	N/25mm	FTM2, ss
持粘性	≥ 10	hours	FTM8, ss

声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。